





## PRODUCT BESCHRIJVING

I.Am Monomer - Tempo ingrediënten creëren een hoog presterende vloeibare monomer die perfect is voor ervaren nagelpro's en wedstrijd deelnemers. De I.Am Monomer - Tempo, gebruikt in combinatie met I.Am Acrylic Powders biedt een snellere set tijd dan de traditionele monomer. Deze op maat gemaakte mix van ingrediënten zorgt voor een superieure hechting, kleurstabiliteit en een perfecte balans van stijfheid en taaierheid (vrijwel geen chippen of barsten) in de kunstnagel. Verminderde geur bij professioneel gebruik en in een professionele omgeving.

Beschikbaar in: 50ml, 100ml, 250ml, 1000ml

## KENMERKEN & VOORDELEN

- Superieure hechting
- Kleurstabiliteit
- Perfect evenwicht tussen stevigheid en bestendigheid
- Mengverhouding 1,5 - 2 delen vloeistof op 1 deel poeder
- Snellere uithardingstijd

## GEBRUIK

Combineer I.Am Acrylic Powders met de I.Am Monomer - Tempo om mooie sterke nagels te creëren. De aanbreng tijd kan variëren naargelang de weersomstandigheden. Extreem warm weer kan het product sneller doen uitharden of extreem koud weer kan het product langzamer doen uitharden. Aanbevolen mengverhouding: 1½ deel vloeistof en 1 deel poeder. Het kan nodig zijn om de verhouding monomer-polymer enigszins aan te passen aan de weersomstandigheden, maar dit zal geen invloed hebben op de sterkte of duurzaamheid.

1. Volg de stappen voor de voorbereiding van de natuurlijke nagel.
2. Breng een dun laagje I.Am Air Dry Bonder of I.Am Acid Free Primer aan op de natuurlijke nagels en laat het ongeveer 30 seconden aan de lucht drogen. Het product zal lichtjes kleverig blijven.
3. Steek je I.Am Acrylic Application Brush in de I.Am Monomer. Veeg het overtollige monomer weg, afhankelijk van de grootte van de kraal die je wenst te gebruiken.
4. Steek de I.Am Acrylic Application Brush in de I.Am Acrylic Powder naar keuze.
5. Plaats het eerste bolletje op de vrije rand. Gebruik de punt van je penseel en breng zachtjes (druk) de zijanten van het bolletje naar elke kant van de vrije rand. Houdt het penseel half nat om het product werkbaar te houden. Vervaag/blend het product zachtjes op de natuurlijke nagel.
6. Plaats een tweede bolletje op het midden van de natuurlijke nagelplaat. Leidt het product van links naar rechts (linker en rechter laterale zijwallen van de natuurlijke nagel). Vervaag/blend het product richting de nagelriem. Stop de zijranden van de nagel goed in met acryl en vorm een dunne schone rand, zonder de huid aan te raken. Het resterende acryl dien je zachtjes over de vrije rand uit te strijken.
7. Breng een derde bolletje aan bij de nagelriem. Laat een millimeter ruimte vrij rondom de nagelriem. De omliggende huid nooit met acryl aanraken! Een dunne laag bij de nagelriem zorgt voor een natuurlijke, goed uitziende en duurzame nagelverlenging. Luchtrandjes worden voorkomen door het goed aandrukken van de acryl en een geleidelijke dunne overgang naar de natuurlijke nagel bij de nagelriem.
8. Volg de vijltechniek stappen om de nagels in vorm te vijlen indien nodig.
9. Volg de stappen voor het aanbrengen van I.Am Soak Off Top Gel.

# MONOMER - TEMPO



## SPECIFICATIE

	Inhoud	ArtikeInr.	Barcode	Verpakking
I.Am Monomer – Tempo	50ml	1212161001	1116084021844	Aluminium fles
I.Am Monomer – Tempo	100ml	1212161002	1116084021851	Aluminium fles
I.Am Monomer – Tempo	250ml	1212161003	1116084021868	Aluminium fles
I.Am Monomer – Tempo	1000ml	1212161004	1116084021875	Jerrycan

## GERELATEERDE PRODUCTEN

- I.Am Acrylic Powder
- I.Am Air Dry Bonder
- I.Am #8 Acrylic Brush - Novice

## INGREDIËNTEN

Ethyl Methacrylate, Hydroxypropyl Methacrylate, Tetraethylene Glycol Dimethacrylate, Glyceryl Dimethacrylate, Dipentaerythritol Hexaacrylate, Bis(Glyceryl Dimethacrylate) Pyromellitate, Triethylene Glycol Dimethacrylate, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-para-toluidine, 2-Hydroxyphenyltriazine, PEG400 Dimethacrylate, Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, Methoxyisopropanol, p-Hydroxyanisole, CI 60725.

# MONOMER - TEMPO